

## WYNIKI POWIARÓW I BADAŃ:

### 1. Pomiar grubości warstwy tłuczniowej

LP	Pikietaż (km)	Grubość (cm)
1	0+050,00	16
2	0+180,00	14
3	0+400,00	15

### 2. Oznaczenia modułu i wskaźnika odkształcenia podbudowy tłuczniowej (załącznik sprawozdanie z badania)

LP	Pikietaż (km)	Moduł wtórny $E_2$ (MPa)
1	0+050,00	175
2	0+200,00	87,5
3	0+300,00	152,5